

Side 1 av 2

## Selvklebende butyl forseglingsbånd beskyttet med aluminiumsfil.

### Produktbeskrivelse

Litex Skjøtebånd Selvklebende er et damptett, selvklebende bånd av butylgummiblanding forsterket med polyester/aluminium.

Litex Skjøtebånd Selvklebende kan lime til de fleste glatte overflater. Aluminium/polyesterfilmen gjør båndet aldri bestandig og motstandsdyktig mot oksidering forårsaket av atmosfæriske og kjemiske faktorer.

### Produktspesifikasjoner

- Vanntett
- Gode limeegenskaper ved lave temperaturer
- Stabil etter applikasjon i temperaturområdet - 40 °C / + 100 °C.
- Ingen oljemigrering
- Kan overmales
- Motstandsdyktig mot
- aldri rift og UV stråler
- Ingen løsemidler
- Damptett

### Bruksområder

Forsegling av skjøter, gjennomføringer og overganger på Litex Membranplater.

### Underlag

Litex Membranplater. Vil også lime og forsegle materialer som glass, stål, pleksiglass, polykarbonat, treverk, aluminium, PVC og andre vanlige byggematerialer.

Overflaten skal være tørr, ren, glatt og støvfri. På sementbaserte overflater eller andre overflater med kappelærvandring av vann skal det ikke benyttes Litex Skjøtebånd Selvklebende.

### Påføring

Rull ut skjøtebåndet i ønsket lengde og skjær til. Fjern silikonfilmen som dekker lomsiden og press båndet ned med for eksempel en gummirulle. Båndet må jobbes godt med og rulles over både i horisontal og vertikal retning. Til dette benyttes Litex Rillet Rulle.

Dersom det er mye støv i rommet, kan det gi problemer med heft. En klut fuktet med uforynnnet primer kan da strykes over skjøten før montering av skjøtebåndet.

Primeren har en tørketid på 10-15 minutter før montering av Litex Skjøtebånd Selvklebende.

### Etterbehandling

Flislegging og fuging. Det er ingen spesielle krav til flislimet eller fugemasser som benyttes sammen med Litex Våtromsystem.



### Lagring

Kvaliteten og karakteristikkene til materialet forblir uendret over lang tid. Produktet er best dersom det benyttes innen 12 måneder fra produksjonsdato. Produktet må lagres korrekt på et kaldt og tørt sted. Optimalt mellom + 5 °C til + 30 °C.

Litex Skjøtebånd Selvklebende tåler kulde.

### Dimensjoner og forpakninger:

Lengde 10 meter

Bredde: 10 cm

Tykkelse: 0,8 mm

Rullene er individuelt pakket i krympeplast i esker à 12 ruller.

### Merknader

Det er ingen risiko knyttet til Litex Skjøtebånd Selvklebende ved normal bruk.

Holdes utilgjengelig for barn.

### Dokumenter

HMS-datablad  
FDV-dokument

Karakteristikk	Verdier	Test
Tykkelse	0,8 mm	-
Farge	Grå	-
Strekstyrke	Lengde > 150 N/50 mm/ tverr. >150 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforelengsel	Lengde >20 % tverr >20 %	EN 12311-1
Faststoff/solids	100 %	
Vekt	1,4g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
Avtrekk 90°	> 90 N	ASTM D 1000/ ASTM D 6195
Vertikalt sig/ Vertical flow	0 mm	ISO 7390
Applikasjonstemperatur	+ 10 °C / + 40 °C	-
Service temperatur etter applikasjon	- 40 °C / +100 °C	-
Damp tetthet Sd-verdi	Sd > 1500 m	EN 12572

Litex AS  
Postboks 1073, 3204 Sandefjord  
Telefon 33 48 99 70 . Telefax 33 48 11 30  
e-mail: post@litex.no . www.litex.no

