

Hammerite Ultima



Produktbeskrivelse

Hammerite Ultima er neste generasjon vannløselige metallmaling som er utviklet som både grunning og maling. Man behøver ikke grunne med noen spesiell primer, man kan male direkte på rust og på de fleste andre metaller ute og inne. Den tørker raskt og har veldig bra rustbeskyttende egenskaper samt art den har ekstrem værbestandighet. Hammerite Ultima har en Color Lock Technology som gjør at den holder på glans og farge lenge. Holdbarheten er opp til 12 år.

Behandling

Løs maling og rust børstes med stålbørste, deretter slipes underlaget. Vask med Nordsjö Original Forvask skyll med vann. Flaten skal være ren, fettfri, fast og tørr før maling. Dette må gjøres for å få optimal vedheft til underlaget. Rør om malingen før bruk. Mal minst 2-3 strøk (>100µm tørrfilm). Pass på at kanter og hjørner får tilstrekkelig med maling. Sandblåste overflater krever oftest 1-2 ekstra strøk.

Gjør alltid en vedhefttest for å få god vedheft til tidligere malte overflater. Ved maling av galvaniserte, forsinkede, aluminium og pulverlakkerte flater må det slipes for å få vedheft til underlaget. Dette er ekstra viktig på nye forsinkede flater. På kobberplater skal det først grunnes med Hammerite Special Primer. Ved maling på kraftig rustede flater kan det hende at det blir rustgjennomslag ved første strøk. Dette forsvinner ved andre strøket.

La malingen tørke minst 4 timer mellom vært strøk. Tørketiden kan variere ved temperatur, relativ fuktighet og malingstykkelse. Malingen skal ikke tynnes. Mal ikke om temperaturen er under 10°C. Malerverktøy rengjøres med vann. Tåler en kontinuerlig temperatur på 80°C, kortere tid 120°C.



TEKNISK DATA

Bruksområde: Ute

Glans: Blank

Tørketid 23°C 50 % RF: 1-2 timmar

Overmalbar 23°C 50 % RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +30°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel rull

Forbruk: 8 m²/liter

Forpakning: 250ml, 750ml

Farger: RAL 9005 Svart, RAL 9016 Hvit, RAL 7016 Antracitgrå og RAL 3003 Rød

Rengjøring: Vann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat.A/i)140g/l Inneholder < 60g/l

Helse og Miljø

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring.

Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter maling.

Flytende malingsrester og vaskemiddel må ikke

tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste

miljøstasjon. Tom og tørr emballasje leveres til

gjenvinning. For mer informasjon - se

Sikkerhetsdatabladet på www.nordsjo.no

Se: www.tomtogtort

November 2020



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Hammerite ® er varemærker som tilhører AkzoNobel Coatings Group Companies.