

Schuller Eh klar Sverige
 BOX 4438
 203 15 Malmö
 Tel +46 (0)40 20 00 20
 Mail: sverige@schuller.eu
 www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Prisma Color Acryl Lakk spray



Varenummer: 91001, 91002 osv

Beskrivelse:

Spraymaling til profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende akrylmaling med høy dekking. Vi anbefaler at du alltid bruker Prisma Color Primer som base. Egnert for metall (rengjort og fri for rust, overflaten skal være grunnet med Prisma Color Corrosion), tre, glass, keramikk, aluminium, stein, papp og mange plastmaterialer (primet med Prisma Color Plastic Primer). Ikke egnert for polystyren. Egnert for innendørs og utendørs bruk.

Kjennetegn:

Værbestandig, ikke gulfarging, UV-bestandig. Med selvrensende ventil. Pigmentene er bly-, kadmium- og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for farlig gass.

Tekniske data:

Inneholder:	400 ml
Basert på:	Akrylharpiks
Glans:	Tomt 80 - 90, Maty ca. 20
Forbruk:	1,2 - 1,8 m ²
Overflatetørr:	Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Herding:	Etter 24 - 36 timer avhengig av malingslag (20 ° C og 60% relativ fuktighet).
Malbar:	Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter herding (> 24 timer).
Temperaturbestandig:	Opptil 80 ° C
Fartøysklasse:	ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml.

Bruk:

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker forsiktig det som ikke skal males. Påfør et passende lag Prisma Primer på overflaten. Etter tørking, slipp primeren lett (600 korn). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen er mellom 20 og 25 ° C. Rist glasset i 2 minutter før bruk og spraymaling av en prøve før bruk. Avstanden til overflaten som skal behandles bør være omtrent 18-25 cm. For best resultat, påfør lakk / maling i flere tynne, jevne lag, først horisontalt og deretter vertikalt, og gjenta etter behov. Hold krukken loddrett. Rist glasset godt mellom applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperatur, fuktighet og tykkelse på det påførte lakk / malingslaget.

Les instruksjonene på krukken nøye, og kjøp deretter. Når du påfører et klart belegg øker slitestyrken.

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering:

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted (20 ° C og maks. 60% relativ fuktighet). Kan da lagres i opptil 10 år.

Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask umiddelbart hvis fargen kommer på huden. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. Lokket og kan resirkuleres, og etterlater den tomme sprayboksen til et egnet gjenvinningscenter. Hvis sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningscenteret for farlig avfall