

Tekniske dataark

EGGER laminatgulv med Aqua Clic it!

Kvalitetsstyring ISO 9001:2015
Code TDELAC001
Revision 01

Kjerneplate	HDF swell barrier pluss (utslippsstandarder E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!

Erklært ytelse i henhold til EN 14041

Formaldehyd i henhold til EN 717-1	E1	Sklisikkerhet i henhold til EN 13893	DS, ≥ 0,3
Termisk konduktivitet i henhold til EN 12667	0,12 W/(m*K)	Antistatiske egenskaper i henhold til EN 1815	yes, < 2 kV
Brannklassifisering i henhold til EN 13501-1	Cfl-s1		

Klassifisering og generelle krav i henhold til EN 13329

Bruksklasse	32	33	
Garanti hjemmebruk	20 år	25 år	
Garanti kommersiell bruk	5 år	5 år	
Abrasjonsmotstand, testmetode A i henhold til EN 13329, vedlegg E	AC4 / ≥ 4.000 sykluser	AC5 / ≥ 6.000 sykluser	
Støtmotstand, testmetoder "liten/stor kule" i henhold til EN 17368 / EN 13329, vedlegg C	≥ 35 mm ≥ 750 mm	≥ 70 mm ≥ 1,000 mm	
Resistens overfor farging EN 438-2	gruppe 1 + 2: nivå 5 gruppe 3: nivå 4	gruppe 1 + 2: nivå 5 gruppe 3: nivå 4	
Tykkelsesutvidelse i henhold til ISO 24336	≤ 18 %	≤ 15 %	
Statisk fordykning ved konstant trykk i henhold til ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
Virkning av møbelben i henhold til EN ISO 16581 (fot type 0)	Ingen endring i utseende eller skade	Ingen endring i utseende eller skade	
Virkning av stol med rullehjul i henhold til ISO 4918	15.000 sykluser	20.000 sykluser	
Profilstyrke styrke langsgående / på tvers i henhold til ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	
Leddthet i henhold til ISO 4760	Ingen vannskade etter 24 timers vannekspnering	Ingen vannskade etter 24 timers vannekspnering	
Dimensjonstoleranser for planke i henhold til ISO 24337	lengde ± 0,5 mm bredde ± 0,1 mm tykkelse ± 0,5 mm	lengde ± 0,5 mm bredde ± 0,1 mm tykkelse ± 0,5 mm	

Format & Pakking

Dimensjon mm (lengde x bredde)	Classic	Large					
	1.292 x 193	1.292 x 246					
Total tykkelse	8 mm	8 mm					
Bruksklasse 31							
Bruksklasse 32	✓	✓					
Bruksklasse 33	✓						
Avfaset, uten							
Avfaset, Langsgående							
Avfaset, Omkrets	✓	✓					
Avfaset, Omkrets + 1							
Pakkeinformasjon	Stykke	8	8				
	m ²	1,99	2,54				
	kg (+/- 5%)	14,54	19,04				
Palleinformasjon	Pakke per palle:	60	45				
	m ²	119,69	114,42				
	kg (+/- 5%)	872	850				

Finn ytterligere informasjon på baksiden



Generell informasjon

Nøyte inspeksjon av innkommende materialer er en avgjørende del av enhver forretningstransaksjon. Håndtering og lagring av gulvbelegget må gjøres med forsiktighet. Gulvbeleggpakningene må lagres på flatt og tørt underlag, beskyttet mot vær i en lukket bygning. Vi anbefaler kondisjonering av sluttprodukter i minst 48 timer før installasjon i henhold til det forventede romklimaet (> 18 °C, 40 - 70 % relativ luftfuktighet). Akklimatisering finner sted pakket, liggende flatt med en minimumsavstand på 50 cm til alle vegger. Før og under installasjonen, må gulvelementer kontrolleres for mulige defekter. Skadede gulvbord eller de som skiller seg fra normen, må ikke installeres, men returneres til leverandøren for å skiftes ut. For mer informasjon besøk www.egger.com

Miljø og helse

Produktet har type I, type II og type III eco-merker:

- EPD (Environmental Product Declaration, miljøproduktklæring) inkludert eksternt verifisert livssyklusvurdering i henhold til EN 15804
- miljøleverandørklæring (helse- og miljødataark)
- Blauer Engel, Greenguard, M1
- ytterligere informasjon på sirkeløkonomien og bærekraftighet kan finnes på www.egger.com/ecofacts.

EGGER laminatgulv består av 83 % fornybare råmaterialer. Råmaterialet tre absorberer CO₂ i løpet av veksten og lagrer den. CO₂ avgis under transport eller behandling. Forskjellen mellom lagringen og utslippet resulterer i et CO₂-avtrykk på - 6 kg CO₂ per 1 m² laminatgulv.




Fargematching og overflatetekstur

Da det forekommer lette fargevariasjoner på grunn av iboende variasjoner i substratet, anbefaler vi at komponenter som brukes ved siden av hverandre – i én gulvoverflate – er valgt fra samme produksjonsparti for å sikre fargelighet eller fargekonsistens.

Egnethet for undergulvoppvarming

EGGER-gulv er egnet for varmtvannsundergulvoppvarming og elektrisk undergulvoppvarming. Overflatetemperaturen på den oppvarmede gulvkonstruksjonen må ikke overstige 28 °C, og for rask oppvarming må unngås. Installasjon på overflatevarmeanlegg med nattlagringsfunksjon er ikke tillatt. EGGER laminatgulv kan bare legges på elektriske flate / folieoppvarmingssystemer som er utstyrt med temperatursensorer og kontrollere.

R - Termisk bestandighet i henhold til EN 12667

Total tykkelse		7 mm	8 mm	10 mm	12 mm
R [(m ² *K)/W]		0.06	0.07	0.08	0.10
R [(m ² *K)/W] (+ Silenzio easy)		0.12	0.14	0.14	0.16
R [(m ² *K)/W] (+ Silenzio Duo)		0.10	0.09	0.11	0.12

Tilbehør

Ved installering av gulvet anbefaler vi EGGERS egne serie av tilbehør med produktgruppene. EGGER Silenzio-underlagmatter, de matchende MDF-skjørtbordene, samt mange andre tilbehør som er perfekt fargekoordinert med gulvutvalget som tilbys. Du finner ytterligere informasjon på www.egger.com.

En merknad om gyldighet

Dette tekniske dataarket har blitt vellykket opptegnet etter vår beste kunnskap. Det er kun beregnet som informasjon og utgjør ingen garanti når det gjelder produkttegenskaper eller egnethet til spesifikke bruksområder. Vi påtar oss intet ansvar for feil, feil i standarder eller trykkfeil. I tillegg kan tekniske endringer oppstå fra ytterligere utvikling av EGGER gulvbelegg samt endringer på standarder og offentlige lovdokumenter. Dette tekniske dataarket er ikke en bruksanvisning og er ikke et juridisk bindende dokument.