



## Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute

## Flistyper

- Keramikk med vannopptak under 0,5%
- Keramikk med vannopptak over 0,5%
- Naturstein

## Fugebredde

- 3-15 mm

## rustic



## Sementbasert rustikk fugemasse til gulv og vegg, inne og ute, i våte og tørre rom

- Gulv og veggfugemasse egnet til større fuger
- Leveres i flere lysekte farger
- Liten risiko for misfarging

rustic gir en rustikk fuge med liten risiko for misfarging.

rustic er et pulver som er bruksklart etter blanding med vann.

Fugemassen er lett å bearbeide og det er enkelt å fylle fugen.

Der det kreves ekstra tette fuger, kan 4300 flex tilsettes.

rustic leveres i 6 kg pose og 15 kg sekk med bærehåndtak.

rustic leveres i flere lysekte farger, se fargekart.

## Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker og vannfast fugemasse i pulverform.

## Tekniske data

Densitet:	1700 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper jf. EN 13888:	CG2 WA
Brukstid:	ca. 6 timer
Tørketid v/18°C	
til lett gangtrafikk/belastning:	ca. 24 timer
til maksimal belastning:	7 døgn
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk	
avhenger av flisdimensjon og fugebredde:	0,7–2,5 kg/m <sup>2</sup>

## Bruksområde

Til fugging av fliser/klinker på gulv og vegg, inne og ute, i fuktige og tørre områder.

Der det kreves ekstra tette fuger, på trebaserte underlag og andre belastede områder skal 4300 flex tilsettes.

Fugebredde opp fra 3-15 mm.

## Flistyper

rustic kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein. Spesielt velegnet der det ønskes en rustikk fuge.

## Klargjøring av underlag

Fuger og fliser skal være rene, fri for støv, olje, skitt, fett og lignende.

## Utførelse

15 kg pulver blandes med 3,0-3,2 ltr. rent vann. På trebaserte underlag blandes 1 del 4300 flex til 5 deler vann. På øvrige underlag der det kreves en ekstra tett fuge blandes 1 del 4300 flex til 8 deler vann. Når fugemassen tilsettes blanding av 4300 flex og vann økes væskeandelen til ca. 3,4 ltr. til 15 kg pulver. Benytt limvisp på langsomtgående drill, så luftinnblanding unngås. Sørg for at pulver og vann er temperert. Blandes i 2-3 minutter til en klumpfri masse.

Fugemassen er nå klar til bruk og kan anvendes i 6 timer etter blanding.

Fugemassen arbeides ned i fugene med gummisparkel eller fugebrett, som trekkes diagonalt over fugene. Når fugene er overflatetørre, men stadig mulig å bearbeide, løsnes overskytende fugemasse på flisene med en fuktig padmaster/svamp. Den flislagte flaten rengjøres deretter med en hardt oppvridd svamp/Wash Boy og fugene formes. Overflaten etterpoleres slik at vannfilm og fugeslam fjernes. Fugene bør deretter holdes fuktige i ca. 1-2 døgn, for å unngå tvangstørking.

Unngå vind, trekk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Etter ca. 2 døgn kan fugene renses for eventuelt fugeslam med 7120 ceramic cleaner.

Avhengig af flisenes sugsevne og romtemperatur tåler overflaten lettere gangtrafikk/påvirkning etter 24 timer og full belastning etter 7 døgn.

## Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

rustic er basert på hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for kromindhold.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

## Emballasje

6 kg pose og 15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt.

Produktet er lagerstabil minimum 1 år fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)