



Bruksområder

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Våtrom
- ✓ Badeanlegg/svømmebasseng
- ✓ Næringsmiddelindustri
- ✓ Hardt belastede områder
- ✓ Innendørs
- ✓ Utendørs

4300 flex

Acrylbasert konsentrert tilsetning for sementbaserte fugemasser

- Gir større fleksibilitet
- Bedre vannavvisningsevne
- Større motstandsdyktighet overfor lettere syrepåvirkning

4300 flex benyttes for å oppnå større fleksibilitet, vannavvisningsevne eller motstandsdyktighet overfor lettere syrepåvirkning i fugemasser som mastic, rustic eller project.

4300 flex leveres i 0,5 kg flasker.

Produktbeskrivelse

Acrylbasert konsentrert fugemassetilsetning.

Tekniske data

Densitet	1,02 kg/l
Anbefalt arbeidstemp.:	10-25°C
Forbruk vegg (gjennomsnitt):	avhengig av
Forbruk gulv (gjennomsnitt):	blandingsforhold

Bruksområde

Blandes i sementbaserte fugemasser for å oppnå større fleksibilitet. Benyttes også som tilsetning til fugemasser for å oppnå større vannavvisende evne eller større motstanddyktighet over for lettere syrepåvirkning.

Underlagstyper

Kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein.

Utførelse

Ved tre baserte underlag blandes 4300 flex med vann i forholdet 1:5. Ved øvrige underlag, hvor 4300 flex ønskes tilsatt, blandes med vann i forholdet 1:8. Det henvises til fugemassens datablad.

Rengjøring foretas omhyggelig, da herdet fugemasse på fliser, spesielt uglasserte, er vanskelig å fjerne.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkjingspliktig.

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballasje

0,5 kg plastflasker.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Må ikke oppbevares i sterk varme eller direkte sollys.

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje.

Salg

mira produktene selges igjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com